

Фотопленка Фото-100

Фото-100 соответствует ГОСТ 24876-81, ТУ2372-028-00205156-96, ТУ 6-41-1011.П-90, фотопленка средней светочувствительности, применяется при малом дневном освещении. Рулонная и листовая фотопленка.

Применяется для любительской, художественной и репортерской фотосъемки при дневном освещении и при освещении с применением ламп накаливания.

Светочувствительность 80-190ед. ГОСТ – для дневного освещения, и 60-130ед. ГОСТ – для ламп накаливания. За желтым светофильтром светочувствительность не менее 23ед. ГОСТ, за оранжевым – не менее 8ед. ГОСТ, за красным – не более 2ед. ГОСТ

Рекомендуется проявление в фото-мелкозернистом, метол-гидрохиноновом проявителе, комплектуется химикатами на 5л., 1л. и 0,5 литра раствора.

Рекомендуется фиксаж фото-кислый, комплектуется химикатами на 5л, 1л. и 0,5 литра раствора.

Рекомендуется:

Проявитель УП-5

Фотографические свойства:

Номинальная светочувствительность, ед. ГОСТ	Плотность вуали, не более	Фотографическая ширина, не менее	Максимальный коэффициент контрастности	Разрешающая способность, мм-1, не более	Гарантийный срок хранения, мес.
100	0,06	1,65	1,0 – 1,3	135-145	24

Возможные размеры:

Размеры	Ширина, мм	Длина, м
Перфорированная (двухсторонняя)	16,0	30, 60
Перфорированная	35,0	1,2 , 1,65, 10, 12,5, 30, 60, 100, 122, 300, 315.
Неперфорированная	61,5	0,815м, с кратностью 0,815м, до 60м.
Листовая (формат), см	9x12, 10x15, 13x18, 18x24, 24x30, 30x40. Возможны форматы в дюймовом исчислении	

Фотопленка изготавливается на ПЭТФ основе общей толщиной 90 - 110мкм.

Упаковка рулонной пленки производится на катушку с кассетой и в индивидуальный контейнер.

ASTRUM LTD Limited Liability Company

+38 05449 717 10

Address: Gagarin str. 7, Shostka, Ukraine

+38 05449 727 63

Postal code: 41100

+38 05449 401 92

Website: www.astrum-ltd.com

E-mail: dmvarenik@gmail.com ; ltd.astrum@gmail.com